



Technische Daten
Fliesen «Otemma»

		NORM	ERFORDERLICHER WERT	OTEMMA
ABMESSUNGEN	LÄNGE UND BREITE	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	KONFORM
	DICKE	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	KONFORM
	GERADHEIT KANTEN	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	KONFORM
	RECHTWINKLIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	KONFORM
	EBENFLÄCHIGKEIT - MITTELPUNKTWÖLBUNG	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	KONFORM
	EBENFLÄCHIGKEIT - KANTENWÖLBUNG	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	KONFORM
	EBENFLÄCHIGKEIT - WINDSCHIEFE	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	KONFORM
BIEGEFESTIGKEIT	BRUCHLAST	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	KONFORM
	BIEGEFESTIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)	KONFORM
	WASSERAUFNAHME	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	KONFORM
	LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	-	BESTÄNDIG
	LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	TESTMETHODE VERFÜGBAR	TESTMETHODE VERFÜGBAR
	TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-9	-	BESTÄNDIG
	HAARRISSBESTÄNDIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-11	-	BESTÄNDIG
	FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-14	KLASSE 3 MIN.	KLASSE 5
	CHEMIKALIENFESTIGKEIT	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTIIERT (GA GLA GHA)
	FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE (BLEI/CADMIUM)	UNI-EN ISO 10545-15	TESTMETHODE VERFÜGBAR	TESTMETHODE VERFÜGBAR
	BRANDVERHALTEN	EN 13501-1	-	A1
	FARBTONVARIATION	-	-	V2

Trockengepresste keramische Fliesen mit einer Wasseraufnahme Eb > 10 %. Qualitätsmerkmale gemäss Kontrollprüfungen nach EN14411.